

# NP-1

## ABS수지용 탈지제

### 1. 특징

수지성형품에 묻어있는 오물, 지문, 기름을 제거하여 친수성을 좋게하고 도금 공정중의 공기 주머니 발생을 방지하는 규산염을 함유하지 않은 강력 세정제입니다. NP-1을 사용함으로써 수지의 옛칭 효과가 좋아지고 도금의 밀착력 향상, 화학도금의 피복력을 개선합니다.

### 2. 용조성 및 조건

	범위	표준
NP-1	15~30ml/Li	20ml/Li
온도	40~60℃	50℃
처리시간	3~10분	5분

\* 액의 조성시에는 적당량의 물에 필요량의 NP-1을 혼합시킵니다.

### 3. 액의 관리

적절하게 보급을 행하나 처리량이 일정량에 달하면 액을 갱신하여 주십시오.  
단, 묻어나가는 양 및 혼입되는 오염물의 정도를 고려하셔야 합니다.

- 1) 온도는 표시된 범위내에서 높게 하는 만큼 처리시간을 단축시킬 수 있습니다.
- 2) 처리액이 옛칭액에 혼입되면 옛칭액의 노화가 빠르므로 탈지후의 수세를 충분히 주십시오.
- 3) 제3인산나트륨(약20gr/Li)을 병용하면 탈지효과가 향상되므로 이의 사용을 권장합니다.
- 4) NP-1은 ABS이외의 다른 수지의 예비탈지에도 사용이 가능합니다.

보증 및 사용

여기에 기재된 정보는 신용할 수 있습니다. 그러나 명확한 보증서 없이는 이 제품의 정확성 및 완전성을 나타낼 수 없습니다. (주)케이피엠테크는 제품의 무단사용에서 오는 인명손실이나 피해 등을 책임지지 않습니다. 판매자나 제조자의 의무는 제품의 유효기간이 지났거나 제품성능에 문제가 발견될시에 교체 해 주는 것입니다. 여기에 기재된 내용을 임의대로 위조 또는 변경하여 사용하는 것은 특허법에 저촉되는 행위이므로 무단사용을 금합니다.

**KPM TECH Co., Ltd.**

주소 : 경기도 안산시 원시동 816-2

[약품사업본부]

TEL : (031) 489-4300

FAX : (031) 493-1415

[기술연구소]

TEL : (031) 489-4150

FAX : (031) 492-6200